

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

17/9/1

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI

(c)1998 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004453522

WPI Acc No: 85-280400/198545

Related WPI Acc No: 93-269799

XRAM Acc No: C85-121544

XRPX Acc No: N85-209149

Pyrazolo (1,5-B)-(1,2,4)triazole derivs. prepn. - by effecting
ring-closure condensn. with N-aminotriazolium salt and acid
anhydride

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC
-----------	------	------	-------------	------	------	----------

<u>JP 60190779</u>	A	19850928	JP 8445601	A	19840312	
--------------------	---	----------	------------	---	----------	--

198545 B

JP 92079349	B	19921215	JP 8445601	A	19840312	C07D-487/04 199302
-------------	---	----------	------------	---	----------	-----------------------

Priority Applications (No Type Date): JP 8445601 A 19840312

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
JP 60190779	A		19			
JP 92079349	B		15	Based on		JP 60190779

Abstract (Basic): JP 60190779 A

Prepn. of pyrazolo-(1,5-b)(1,2,4)triazole derivs. is
effected by
subjecting N-aminotriazolium salt of formula (I) (where R1 is
H,
(substd.) alkyl, or (substd.) aryl, R2 is (substd.) alkyl, or
(substd.)
aryl, and X is an acid radical) and an acid anhydride of
formula (II)
or (III) (where R3 is H, alkyl, aryl or substd. aryl) to
ring-closure
condensation to give 7-acylated
pyrazolo(1,5-b)(1,2,4)triazole of
formula (IV).

ADVANTAGE - Novel aza-pentalene cpds. useful as magenta
couplers
for colour photographs and also as intermediates for
producing
sensitising pigments for photographs, can be prepared. These
compounds
can also be used as intermediates of prodn. of
pharmaceuticals.

Dwg.0/0

Title Terms: PYRAZOLO; TRIAZOLE; DERIVATIVE; PREPARATION; EFFECT;
RING;

CLOSURE; CONDENSATION; N; AMINO; TRIAZOLIUM; SALT; ACID;
ANHYDRIDE

Index Terms/Additional Words: PHOTOGRAPH; COUPLE; PHARMACEUTICAL

Derwent Class: B02; E23; G06; P83

International Patent Class (Main): C07D-487/04

International Patent Class (Additional): G03C-007/333;

G03C-007/38

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): B06-D09; E06-D09; E26-A; G06-H07;

G06-H08B

Chemical Fragment Codes (M2):

02 D011 D013 D019 D970 G001 G010 G012 G019 G020 G021 G029
G040 G100

G111 G112 G221 G299 H1 H141 H181 H2 H201 H341 H342 H343
H541 H542

H543 H600 H602 H608 H609 H641 H642 H643 J411 J581 L143
L199 M113

M115 M119 M123 M125 M131 M210 M211 M212 M213 M214 M215
M216 M220

M221 M222 M223 M224 M225 M231 M232 M233 M240 M262 M272
M273 M280

M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M320 M321 M331
M332 M333

M340 M342 M373 M391 M412 M511 M520 M530 M531 M532 M533
M540 M710

M720 M903 N209 N224 N241 N261 N306 N316 N318 N319 N321
N334 N426

N512 N513 Q311 Q345

Chemical Fragment Codes (M3):

02 D011 D013 D019 D970 G001 G010 G012 G019 G020 G021 G029
G040 G100

G111 G112 G221 G299 H1 H141 H181 H2 H201 H341 H342 H343
H541 H542

H543 H600 H602 H608 H609 H641 H642 H643 J411 J581 L143
L199 M113

M115 M119 M123 M125 M131 M210 M211 M212 M213 M214 M215
M216 M220

M221 M222 M223 M224 M225 M231 M232 M233 M240 M262 M272
M273 M280

M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M320 M321 M331
M332 M333

M340 M342 M373 M391 M412 M511 M520 M530 M531 M532 M533
M540 M710

M720 M903 N209 N224 N241 N261 N306 N316 N318 N319 N321
N334 N426

N512 N513 Q311 Q345

Chemical Fragment Codes (M4):

01 D011 D013 D019 D970 G001 G010 G012 G019 G020 G021 G029
G040 G100
G111 G112 G221 G299 H1 H141 H181 H2 H201 H341 H342 H343
H541 H542
H543 H600 H602 H608 H609 H641 H642 H643 J411 J581 L143
L199 M113
M115 M119 M123 M125 M131 M210 M211 M212 M213 M214 M215
M216 M220
M221 M222 M223 M224 M225 M231 M232 M233 M240 M262 M272
M273 M280
M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M320 M321 M331
M332 M333
M340 M342 M373 M391 M412 M511 M520 M530 M531 M532 M533
M540 M710
M720 M903 N209 N224 N241 N261 N306 N316 N318 N319 N321
N334 N426
N512 N513 Q311 Q345 W003 W030 W124
Ring Index Numbers: 50929
Derwent Registry Numbers: 0840-S
?s pn= jp 62129851
S18 1 PN= JP 62129851
?t 18/9/1

⑩ 日本国特許庁 (J P)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭60-190779

⑬ Int. Cl.⁴

C 07 D 487/04
G 03 C 7/38

識別記号

1 3 9

庁内整理番号

8115-4C
6771-2H

⑭ 公開 昭和60年(1985)9月28日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全19頁)

⑮ 発明の名称 ピラゾロ (1, 5-b) (1, 2, 4) トリアゾール誘導体の製造方法

⑯ 特 願 昭59-45601

⑰ 出 願 昭59(1984)3月12日

⑱ 発 明 者 佐 藤 忠 久 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内
⑱ 発 明 者 川 岸 俊 雄 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内
⑱ 発 明 者 古 舘 信 生 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内
⑲ 出 願 人 富士写真フィルム株式 南足柄市中沼210番地
会社
⑳ 代 理 人 弁理士 飯田 敏三


明 細 書

1. 発明の名称

ピラゾロ (1, 5-b) (1, 2, 4) トリアゾール
誘導体の製造方法

2. 特許請求の範囲


(1) 一般式



(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 X は酸根を示す。)


で表わされるN-アミノトリアゾリウム塩と一般

式



(式中 R_3 は水素原子、アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)


で表わされる酸無水物とを縮合縮合させて、一般式



(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味をもつ。)


で表わされる 7-アシル化ピラゾロ (1, 5-b) (1, 2, 4) トリアゾールを得ることを特徴とするピラゾロ (1, 5-b) (1, 2, 4) トリアゾール誘導体の製造方法。

(2) 一般式



(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)


で表わされるトリアゾール化合物をN-アミノ化して前記一般式



(式中、 R_1 及び R_2 は前記と同じ意味をもつ。 X は酸根を示す。)


キル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)

で表わされる酸無水物とを塩化縮合させて、一般式




(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味をもつ。)

で表わされる7-アシル化ピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾールを得、これを脱アシル化後、還元して離脱基Yを導入して、一般式




で表されるN-アミノトリアゾリウム塩を得る特許請求の範囲第1項記載のピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法。

(3) 一般式



(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 X は酸根を示す。)

で表わされるN-アミノトリアゾリウム塩と一般式



(式中 R_3 は水素原子、アルキル基、置換アル

キル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)

で表わされるピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の分野)

本発明は、新規なピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法に関する。

(発明の背景)

橋頭位に窒素原子を有し、この窒素原子とさらにもう1つの窒素原子の孤立電子対を含めて10個のπ電子の相互作用が可能な、全体で最低2個、最高6個の窒素原子を有する一般式



.....(I)

…：移りうる 3つの二重結合を示す。

・：窒素又は炭素原子を示す。

で表わされる 5-5縮合多環系化合物は通例「アザペンタレン」と呼ばれる。この化合物はこれまで構造化学的な興味、生理活性物質としての興味及び写真化学におけるマゼンタカプラーとしての興味から主に研究がなされてきた (J. Elguero, R. Jacquier, S. Mignonnac-Mondon, J. Heterocyclic. Chem., 10, 411 (1973), H. Koga, M. Hirobe, T. Okamoto, Chem. Pharm. Bull., 22, 482 (1974), J. Bailey, J. C. S. Perkin I 2047 (1977), 特公昭47-27411号, 特開昭50-129588号など参照)。


本発明者らはこのようなアザペンタレン化合物の合成法について種々研究を重ねた結果、ある種の N-アミノトリアゾリウム塩と酸無水物とを環

化縮合させることにより新規な骨格のアザペンタレン化合物を得ることができ、該化合物がカラー写真のマゼンタカプラーとして極めて優れた特性を示すことを見出し、この知見に基づき本発明をなすに至った。

(発明の構成)

すなわち本発明は、

1) 一般式




.....(II)

(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 X は酸根を示す。)


で表わされる N-アミノトリアゾリウム塩と、一

般式



(式中、 R_3 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)

で表わされる酸無水物とを環化縮合させて一般式




.....(IV)

(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味をもつ。)

で表わされる 7-アシル化ピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾールを得ることを特徴とするピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール誘導

体の製造方法、及び

2) 前記一般式 (IV) で表わされる 7-アシル化ピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾールを脱アシル化後還元して、あるいはさらにカップリング離脱基 Y を導入して一般式



.....(V)

(式中、 R_1 及び R_3 は前記と同じ意味をもち、Y は水素原子又はカップリング離脱基を示す。)

で表わされるピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール誘導体の製造方法

を提供するものである。


上記一般式 (II)、(III)、(IV)、及び

(V) で表わされる化合物において R_1 及び R_3 のアルキル基はメチル、エチル、プロピル、ブチル基のような低級アルキル基から炭素原子数22までの高級アルキル基、例えば、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ウンデシル基、トリデシル基、オクタデシル基などを意味し、直鎖でも分岐鎖でもよい。特に R_1 としてはメチル基が好ましい。また R_1 、 R_3 のアリアル基としてはフェニル基、ナフチル基などがあげられ、置換アルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基などが、置換アリアル基としてはハロゲンフェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、アルコキシフェニル基などがあげられる。またこれらの R_1 及び R_3 は反応に不活性な基、例えばアルコキシ基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子などを置換基として有していてもよい。

次に上記一般式(II)及び(IV)で表わされる化合物中 R_2 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの低級アル

キル基及びペンチル基、ヘキシル基、ドデシル基などの高級アルキル基が含まれ、アリアル基としてはフェニル基、ナフチル基などが、置換アルキル基としてはベンジル基、フェネチル基、p-メトキシフェニルメチル基、m-ニトロフェニルメチル基などが含まれ、これらは、 R_1 、 R_3 と同様の反応に不活性な基を置換基として有していてもよい。特に R_2 が置換されていてもよいベンジル基の場合は、後の工程で該置換基を逐次的に除去しやすいために、1H-体を製造する場合は有利である。

上記一般式(II)中、Xの酸根としては酸根、例えば塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンアニオン、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 CH_3SO_3^- 、




などが包含される。

なお、本発明方法により得られるピラゾロ

[1, 5-b][1, 2, 4]トリアゾール誘導体であって、 R_1 、 R_2 又は R_3 の基上に上記のようにさらに置換基を有する化合物は、後記反応行程式に従って直接得ることができるが、この行程でまず本発明の基本骨格であるピラゾロー [1, 5-b][1, 2, 4]トリアゾール環を形成してから、後続反応によって所望の置換基へと誘導してもよい。必要な場合には7-位がアシル基、 R_2 がベンジル基などの保護基を有する化合物で誘導してもよい。例えば後の実施例8において示すように本発明の化合物11のアミノ基は公知の方法で酸アニリド13などに誘導できる。

本発明方法の反応行程は、前記一般式(II)のXがヨウ素イオンの場合について示せば次の通りである。

反応行程式



以下、上記反応行程式に従い本発明方法の実施態様を説明する。

本発明においてトリアゾール化合物(IV)はオキサジアゾール(Ⅷ)と有機一級アミン(Ⅸ)との反応により容易に得られる。反応温度は通常50~150℃の範囲で開始させ、脱水反応の生成水がおだやかに蒸発する条件で完結させる。反応時間は通常0.1~6時間の範囲であるがこれに限定されない。なおオキサジアゾールはBer., 32巻787頁(1898年)に記載の方法で合成することができる。

次にトリアゾール化合物(V)のアミノ化によるN-アミノトリアゾリウム塩(II)の合成は、アミノ化剤としてヒドロキシルアミン-O-スルホン酸、O-(2,4-ジニトロフェニル)ヒドロキシルアミン、O-ジフェニルホスホリルヒドロキシルアミンを用いて行うことができる。本発明に使用しうるその他のアミノ化剤は、Y. Tasura et. al, Synthesis, 1977, 1~17及び同文献の引例に記載されている。このアミノ化反応は、適

常、反応温度0℃~150℃で0.1~5時間の範囲で行う。トリアゾール化合物とアミノ化剤のモル比は一般に1:1であるが、両者のうち安価な方を過剰に使用してもよい。

N-アミノトリアゾリウム塩(II)と酸無水物(III)との環化縮合反応は塩基の存在下で行われる。塩基としてはアミン類、酢酸ナトリウム、プロピオン酸ナトリウムなどを用いることができる。この反応において、N-アミノトリアゾリウム塩に対し、酸無水物を少なくとも3当量、塩基を少なくとも5当量用いることが望ましい。酸無水物及び塩基の量がこの下限未満では、反応収率が低下する。これは、酸無水物が前記下限未満では、反応中間体から目的物を与えない副反応が進行するためと考えられる。反応温度は一般に100℃~180℃が使用できるが120℃以上が好ましく、反応時間は酸無水物の種類及び量により異なり、特に制限はないが一般に0.5~20時間の範囲である。反応溶媒は不活性溶媒であればどのようなものでもよく、例えばジメチルホルムアミド

(DMF)、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどが通常用いられるが、低級の酸無水物を反応成分として用いるときは、これを過剰量として溶媒とすることもできる。

酸無水物(III)の具体例としては、無水ギ酸、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水ラウリン酸、無水安息香酸、無水メトキシカルボニルプロピオン酸、無水エトキシカルボニルプロピオン酸、無水4-(p-ニトロフェニル)酢酸などがあげられる。また上記一般式(III)の酸無水物には混合酸無水物も包含されるが、この場合の具体例としては、トリメチル酢酸との混合酸無水物が好ましいものとしてあげられる。

この環化縮合反応の生成物である7-アシル化ピラゾロ[1,5-b][1,2,4]トリアゾール(IV)を脱アシル化、還元して化合物(IX)、(X)とする。


脱アシル化は、一般的な方法に準じて、酢酸による酸性条件下、室温~200℃で沸騰する溶剤例えば、エタノールなどを含有水溶液中で加熱回流

することにより達成できる。これを中性に戻した後、目的物を抽出などによる単離し、必要に応じ精製する。

なお、7位にN原子が結合した離脱基を導入するために、7位をまずニトロソ化する場合には、脱アシル反応はニトロソ化と同時に行うようにしてもよい。

次に化合物(IX)の還元により、1-位の窒素原子に結合した置換基 R_2 が除去されて1H-ピラゾロ[1,5-b][1,2,4]トリアゾール化合物(X)が得られる。置換基 R_2 はこの還元処理により好適に除去し得るものを選択することが望ましい。このような保護基については、例えばMcomie著 Protective Groups in Organic Chemistry (1973年、Plenum社刊)あるいは、T. W. Green 著 Protective Groups in Organic Synthesis (1981年、Wiley-Interscience社刊)に多く記載されている。この中でも、本発明に使用するのに好ましい R_2 としては、





などがある。これらの置換基 R_2 を除去するための反応条件としては、接触還元あるいはアルカリ金属による還元などがある。この例をあげると、パラジウム黒/水素、パラジウム-炭素/水素、パラジウム-アルミナ/水素、ナトリウム/液体アンモニア、リチウム/液体アンモニアなどがある。なかでもナトリウム金属/液体アンモニウムが高い収率を与える。

上記反応行程の各工程で、得られる所望化合物は何ら単離することなく引き続く反応に供してもよいが、通常適当な単離手段により単離精製される。このような手段としては例えば溶媒抽出法、再結晶法、ろ過法、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー等を例示できる。

本発明法において、一般式(X)で表わされる

シービラゾロ [1, 5-b] トリアゾールを合成することができる。これを各種ハライドと反応させて目的とする酸素原子を連結したカプラーが合成できる。(米国特許 3,926,631号、特開昭57-70817号参照)

(2) 酸素原子を連結する方法

酸素原子を連結する方法には大きく分けて3つの方法がある。第1の方法は、米国特許 3,419,391号に記載されているように適当なニトロソ化剤でカップリング活性位をニトロソ化し、それを適当な方法で還元(例えば、Pd-炭素等を触媒とする水素添加法、塩化第一スズ等を使用した化学還元法)し、7-アミノビラゾロ [1, 5-b] トリアゾールとして各種ハライドと反応させ、主としてアミド化合物は合成できる。

第2の方法は、米国特許第 5,725,067号に記載の方法、すなわち、適当なハロゲン化剤、例えば、塩化スルフルル、塩素ガス、臭素、N-クロロコハク酸イミド、N-ブロモコハク酸イミド等によって7位をハロゲン化し、その後、特公昭56

1H-ビラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール化合物をさらに処理して7位に周知のカップリング離脱基を導入し前記一般式(V)で表わされるビラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール化合物としてもよい。このことは、写真系でカプラーとして使用される化合物に関し、ハロゲン化銀によって酸化された芳香族一級アミンの酸化生成物とのカップリング反応速度の調整及び使用量の削減のため適宜に行われている手法であり、それ自体公知のことである。

以下にカップリング離脱基の一般的な導入法について説明する。

(1) 酸素原子を連結する方法

本発明の4当量母核カプラー、ビラゾロ [1, 5-b] トリアゾール型カプラーと、芳香族一級アミンの酸化生成物とを反応させて色素を形成させ、それを触媒の存在下で加水分解してケトン体とし、このケトン体をPd-炭酸を触媒とする水素添加、Zn-酢酸による還元又は水素化ホウ素ナトリウムによる還元処理して、7-ヒドロキ

-45135号に記載の方法で窒素ヘテロ環を適当な塩基触媒、トリエチルアミン、水酸化ナトリウム、ザアザビシクロ [2, 2, 2] オクタン、無水炭酸カリウム等の存在下で置換させ、7位に窒素原子で連結したカプラーを合成することができる。酸素原子で連結した化合物のうち、7位にフェノキシ基を有する化合物もこの方法で合成することができる。

第3の方法は、6 π または10 π 電子系芳香族窒素ヘテロ環を7位に導入する場合に有効な方法で、特公昭57-36577号に記載されているように前記第2の方法で合成した7-ハロゲン体に対して2倍モル以上の6 π または10 π 電子系芳香族窒素ヘテロ環を添加し50~150℃で無溶媒加熱するか、またはジメチホルムアルデヒド、スルホランまたはヘキサメチルホスホトリアミド等非プロトン性極性溶媒中、30~150℃で加熱することによって7位に窒素原子で連結した芳香族窒素ヘテロ環基を導入することができる。

(3) イオウ原子を連結する方法

芳香族メルカプトまたはヘテロ環メルカプト基が7位に置換したカブラーは米国特許3,227,554号に記載の方法、すなわちアリールメルカブタン、ヘテロ環メルカブタンおよびその対応するジスルフィドをハロゲン化炭化水素系溶液中に溶解し、塩素または塩化スルフリルでスルフェニルクロリドとし非プロトン性溶液中に溶解した4当量ピラゾロ [1, 5-b] トリアゾール系カブラーに添加し合成することが出来る。アルキルメルカプト基を7位に導入する方法としては米国特許4,264,723号記載の方法、すなわちカブラーのカップリング活性位置にメルカプト基を導入し、このメルカプト基にハライドを作用させる方法とS-(アルキルチオ)イソチオ尿素塩酸塩(又は臭素塩酸)によって一工程で合成する方法とが有効である。

また、本発明方法においては、一般式(X)及び(V)で表わされるピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール化合物の2位及び8位の置換基 R_4 及び R_5 をそれぞれ公知の方法、


スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、スルフィニル基、ホスホニル基、アリールオキシカルボニル基、アシル基を表わし、Yは水素原子、ハロゲン原子、カルボキシ基または酸素原子、窒素原子、炭素原子で、もしくはイオウ原子を介してカップリング位の炭素と結合する基でカップリング離脱する基を表わし、 R_4 、 R_5 又はYが2箇の基となりビス体を形成してもよく、

また一般式(XI)で表わされる部分がビニル単体に含まれるときは、 R_4 又は R_5 のいずれかは単なる結合又は連結基をあらわし、これを介して一般式(XI)で表わされる部分はビニル基に結合する。

さらに詳しくは、 R_4 、 R_5 は各々水素原子、ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、

例えば上記カップリング離脱基の導入方法に準じ、適宜処理して、写真化学的に許容される所望の基に変換してもよい。

こうして本発明方法を利用して誘導されるピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体は次の一般式で表わすことができる。



.....(X)

但し、式中、 R_4 、 R_5 は水素原子または置換基を表わし、Yは水素原子またはカップリング離脱基を表わす。好ましくは、 R_4 、 R_5 は水素原子、ハロゲン原子、脂肪族基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルアミノ基、アニリノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ基、

等)アルキル基(炭素数1~32の直鎖、分岐鎖アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、で、これらは酸素原子、窒素原子、イオウ原子、カルボニル基で連結する置換基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基、カルボキシ基、シアノ基、又はハロゲン原子で置換していてもよく、例えば、メチル基、プロピル基、イソブチル基、トリフルオロメチル基、トリデシル基、2-メタンスルホニルエチル基、3-(3-ペンタデシルフェノキシ)プロピル基、3-[4-{2-[4-(4-ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノキシ]ドデカンアミノ}フェニル]プロピル基、2-エトキシトリデシル基、トリフルオロメチル基、シクロペンチル基、3-(2,4-ジ-tert-アミルフェノキシ)プロピル基、等)アリール基(例えば、フェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、2,4-ジ-tert-アミルフェニル基、4-テトラデカンアミドフェニル基、等)、ヘテロ環基(例えば、2-フリル基、2-チエニル基、2-

ピリミジニル基、2-ベンゾチアゾリル基、等)、シアノ基、アルコキシ基(例えばメトキシ基、エトキシ基、2-メトキシエトキシ基、2-ドデシルエトキシ基、2-メタンスルホニルエトキシ基、等)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-ヒポチルフェノキシ基、等)、アシルアミノ基(例えば、アセトアミド基、ベンズアミド基、テトラデカンアミド基、 α -(2,4-ジ-*tert*-アミルフェノキシ)ブチルアミド基、 γ -(3-*tert*-ブチル-4-ヒドロキシフェノキシ)ブチルアミド基、 α -(4-(4-ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノキシ)デカンアミド基、等)、アニリノ基(例えばフェニルアミノ基、2-クロロアニリノ基、2-クロロ-5-テトラデカンアミノアニリノ基、2-クロロ-5-ドデシルオキシカルボニルアニリノ基、N-アセチルアニリノ基、2-クロロ-5-(α -(3-*tert*-ブチル-4-ヒドロキシフェノキシ)ドデカンアミド)アニリノ基、等)、ウレイド基、例えば、フェニルウレ

ゼンスルホンアミド基、等)、カルバモイル基(例えば、N-エチルカルバモイル基、N、N-ジブチルカルバモイル基、N-(2-ドデシルオキシエチル)カルバモイル基、N-メチル-N-ドデシルカルバモイル基、N-(3-(2,4-ジ-*tert*-アミルフェノキシ)プロピル)カルバモイル基、等)、スルファモイル基(例えば、N-エチルスルファモイル基、N、N-ジプロピルスルファモイル基、N-(2-ドデシルオキシエチル)スルファモイル基、N-エチル-N-ドデシルスルファモイル基、N、N-ジエチルスルファモイル基、等)、スルホニル基(例えば、メタンスルホニル基、オクタンスルホニル基、ベンゼンスルホニル基、トルエンスルホニル基、等)、アルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、ブチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、オクタデシルオキシカルボニル基、等)、ヘテロ環オキシ基(例えば、1-フェニルテトラゾール-5-オキシ基、2-テトラヒドロピラニルオキシ基、等)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基、

イド基、メチルウレイド基、N、Nのジブチルウレイド基、等)、スルファモイルアミノ基(例えば、N、N-ジプロピルスルファモイルアミノ基、N-メチル-N-ドデシルスルファモイルアミノ基、等)、アルキルチオ基(例えば、メチルチオ基、オクチルチオ基、テトラデシルチオ基、2-フェノキシエチルチオ基、3-フェノキシプロピルチオ基、3-(4-*tert*-ブチルフェノキシ)プロピルチオ基、等)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ基、2-ブトキシ-5-*tert*-オクチルフェニルチオ基、3-ペンタデシルフェニルチオ基、2-カルボキシフェニルチオ基、4-テトラデカンアミドフェニルチオ基、等)、アルコキシカルボニルアミノ基(例えば、メトキシカルボニルアミノ基、テトラデシルオキシカルボニルアミノ基、等)、スルホンアミド基(例えば、メタンスルホンアミド基、ヘキサデカンスルホンアミド基、ベンゼンスルホンアミド基、*p*-トルエンスルホンアミド基、オクタデカンスルホンアミド基、2-メチルオキシ-5-*tert*-ブチルベン

等)、カルバキシルオキシ基(例えば、N-メチルカルバモイルオキシ基、N-フェニルカルバモイルオキシ基、等)、シリルオキシ基(例えば、トリメチルシリルオキシ基、ジブチルメチルシリルオキシ基、等)、アリールオキシカルボニルアミノ基(例えば、フェノキシカルボニルアミノ基、等)、イミド基(例えば、N-スクシンイミド基、N-フタルイミド基、3-オクタデセニルスルシンイミド基、等)、ヘテロ環チオ基(例えば、2-ベンゾチアゾリルチオ基、2,4-ジ-フェノキシ-1,3,5-トリアゾール-6-チオ基、2-ピリジルチオ基、等)、スルフィニル基(例えば、ドデカンスルフィニル基、3-ペンタデシルフェニルスルフィニル基、3-フェノキシプロピルスルフィニル基、等)、ホスホニル基(例えば、フェノキシホスホニル基、オクチルオキシホスホニル基、フェニルホスホニル基、等)、アリールオキシカルボニル基(例えば、フェノキシカルボニル基、等)、アシル基(例えば、アセチル基、3-フェニルプロパノイル基、ベンゾイ


ル基、4-ドデシルオキシベンゾイル基、等)を表わし、

Yは水素原子、ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等)、カルボキシ基、又は酸素原子で連結する基(例えば、アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、2, 4-ジクロロベンゾイルオキシ基、エトキシオキザロイルオキシ基、ビルビニルオキシ基、シンナモイルオキシ基、フェノキシ基、4-シアノフェノキシ基、4-メタンスルホンアミドフェノキシ基、4-メタンスルホニルフェノキシ基、 α -ナフトキシ基、3-ペンタデシルフェノキシ基、ベンジルオキシカルボニルオキシ基、エトキシ基、2-シアノエトキシ基、ベンジルオキシ基、2-フェネチルオキシ基、2-フェノキシエトキシ基、5-フェニルテトラゾリルオキシ基、2-ベンゾチアゾリルオキシ基、等)、窒素原子で連結する基(例えば、ベンゼンスルホンアミド基、N-エチルトルエンズルホンアミド基、ヘプタフルオロブタンアミド基、2, 3, 4,



5, 6-ペンタフルオロベンゾアミド基、オクタンスルホンアミド基、p-シアノフェニルウレイド基、N, N-ジエチルスルファモノイルアミノ基、1-ピペリジル基、5, 5-ジメチル-2, 4-ジオキソ-3-オキサゾリジニル基、1-ベンジル-エトキシ-3-ヒタントイニル基、2N-1, 1-ジオキソ-3(2H)-オキソ-1, 2-ベンゾイソチアゾリル基、2-オキソ-1, 2-ジヒドロ-1-ピリジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、3, 5-ジエチル-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル、5又は6-プロモベンゾトリアゾール-1-イル、5-メチル-1, 2, 3, 4-トリアゾール-1-イル基、ベンズイミダゾリル基、4-メトキシフェニルアゾ基、4-ビバロイルアミノフェニルアゾ基、2-ヒドロキシ-4-プロパノイルフェニルアゾ基、等)、イオウ原子で連結する基(例えば、フェニルチオ基、2-カルボキシフェニルチオ基、2-メトキシ-5-ヒ-オクチルフェニルチオ基、4-メタンスルホニルフェニルチオ基、4-

オクタンスルホンアミドフェニルチオ基、ベンジルチオ基、2-シアノエチルチオ基、1-エトキシカルボニルトリデシルチオ基、5-フェニル-2, 3, 4, 5-テトラゾリルチオ基、2-ベンゾチアゾリル基、チオシアノ基、N, N-ジエチルチオカルボニルチオ基、ドデシルオキシチオカルボニルチオ基、等)、炭素原子で連結する基(例えば、トリフェニルメチル基、ヒドロキシメチル基、N-モルホリノメチル基、

R_4 、 R_5 は置換又は無置換のアルキレン基、例えば、メチレン基、エチレン基、1, 10-デシレン基、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、等)、置換又は無置換のフェニレン基(例えば、1, 4-フェニレン基、1, 3-フェニレン基、




$-\text{NHCO}-R_8-\text{CONH}-$ 基(R_8 は置換もしくは無置換のアルキレン基又はフェニレン基を表わし、例えば



を示す。)である。

次に、上記一般式(XI)で表わされるピラゾロ[1, 5-b][1, 2, 4]トリアゾール誘導体の具体例を以下に例示するが、本発明はこれによって限



但し R_6 、 R_7 は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表わし、 R_4 、 R_5 はすでに定義したと同じ意味を有する、等)、を表わす。


R_4 、 R_5 またはYが2価の基となってビス体を形成する2価の基をさらに詳しく述べれば、

定されるものでないことは勿論である。

(物理的データ)


融点

1




105 ~ 107 °C

2




87 ~ 88 °C

3




274 ~ 275 °C
(分解)

4




250 ~ 255 °C
(分解)

5




154 ~ 155 °C

9




120 ~ 122 °C

6




105 ~ 110 °C

10




7





~ 190 °C
(分解)

11













199 ~ 203 °C

8



12



(発明の効果)

95℃

本発明によれば、カラー写真のマゼンタカプラーとして、また、写真用増感色素製造の中間体として有用な、新規なアザベンツレン化合物であるピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体を製造することができる。また本発明の化合物は、生理活性物質として使用できる可能性を有し、さらに医薬品製造の中間体となりうる。


この化合物は、芳香族一級アミンの酰化生成物とカップリングして、極めて色相良好かつ従来のピラゾロン系の色素より、光、熱堅牢性が優れたマゼンタ色素を生成する。

(実施例)

次に本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明する。

実施例 1 (例示化合物 1, 2, 3 の合成)

(A) 1-アミノ-4-ベンジル-3, 5-ジメチルトリアゾリウムヨード (II) の合成



なお以下の実施例中、(II)として、特に断わらない限り、この 1-アミノ-4-ベンジル-3,5-ジメチルトリアゾリウムヨードを使用した。


(i) テトラアセチルヒドラジンの熱分解により得られる 2,5-ジメチル-1,3,4-オキサジアゾール(IV) 19g (0.19mol) とベンジルアミン 31g (0.29 mol) を 110℃ で 4時間反応させ、4-ベンジル-3,5-ジメチル-1,2,4-トリアゾール(VI) 26g を得た。収率 73%、融点 125 ~ 127℃。

ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸 66g (0.58mol) と水酸化カリウム 40g (85%, 0.61 mol) とから調製したヒドロキシルアミン-O-

り) 加え、さらにこの温度で 2時間攪拌した。ジクロロエタンを減圧留去後、100ml の水に残液を溶かし、57%のヨウ化水素酸水溶液で pH を 3 にした。2,4-ジニトロフェノールが析出してくるが、酢酸エチルで抽出 (3回) して除去した。水層を濃縮し、残液をエタノールから再結晶させて (II) を収率 70% で得た。

なお、アミノ化剤として、O-ジフェニルホスフィニルヒドロキシルアミン (Synthesis, 592 (1982), Tetrahedron Lett., 23, 3835 (1982)) を使用する場合もほぼ同様に行うが、この場合、ヨウ化水素酸で処理後、抽出することなくジフェニルホスフィン酸をろ過により回収 (90% 以上) することができた。

(B) 7-アセチル-1-ベンジル-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (1) の合成



フルホン酸カリウムの水溶液と上記トリアゾール (VI) 75g (0.4mol) とを 80~90℃ で 6時間反応させ、室温に戻したのち、50%の炭酸カリウム水溶液で pH 8~9 に調節した。生成した硫酸カリウムをろ別し、ろ液をクロロホルムで 3回抽出した。このクロロホルム抽出液から出発物質であるトリアゾールが 44g (59%) 回収された。水層を氷冷下 57%ヨウ化水素酸水溶液で pH 3 にすると結晶が析出した。この結晶をろ別し、-20℃ でエタノールから再結晶することにより (II) 39g (31%) を淡黄色結晶として得た。

(ii) アミノ化剤として O- (2,4-ジニトロフェニル) ヒドロキシルアミン (J. Org. Chem. 38 1239 (1973)) を使用して、次のようにして (II) を合成した。


4-ベンジル-1,2,4-トリアゾール (VI) 35g (0.19 mol) をジクロロエタン 300ml に加え、70℃ に加熱下に攪拌し、この中に O- (2,4-ジニトロフェニル) ヒドロキシルアミン 25g (0.13 mol) を少しずつ (約 35 分間にわた

N-アミノトリアゾリウムヨード (II) 8g (0.025mol) を DMF (シメチルホルムアミド) 50ml に溶かし、無水酢酸 40ml を加え、120℃ に加熱した。次いで酢酸ナトリウム 12.5g を加え、120~130℃ で 4時間攪拌した。DMF、無水酢酸などを減圧留去後、飽和の炭酸ナトリウム水溶液で塩基性としたのちクロロホルムで抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去したところ褐色の油状物が得られた。これを n-ヘキサン-酢酸エチルの溶媒系でシリカゲルカラムにより精製して、7-アセチル-1-ベンジル-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (1) 3.2g (47%) を得た。融点 105~107℃

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 2.36(3H, s) 2.43(3H, s) 2.60(3H, s) 5.00(2H, s) 7.0~7.2(2H) 7.2~7.36(3H)

(C) 1-ベンジル-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (2) の合成



1. 2 g (7.5 mmol) を20mlのエタノールに溶かし、これに濃塩酸20mlを加え、加熱回流する。約6時間後エタノールを減圧留去し、重炭酸ナトリウムの飽和水溶液で塩基性にしたのち酢酸エチルで抽出するとほぼ純粋な脱アセチル化 1-ベンジル-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (2) 1.6 g (95%) を得た。融点 87~88℃


核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 2.32(3H, s) 2.44(3H, s) 5.02(2H, s) 5.22(1H, s) 7.10~7.40(5H)


(D) 1H-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (3) の合成

(1H, s)

(実施例 2) (例示化合物 5 の合成)



実施例 1 で示した N-アミノトリアゾリウムヨージド (II) 5 g (16 mmol) と 5 当量の無水ラウリン酸 30 g (79 mmol) 及びトリプロピルアミン 11 g (77 mmol) を DMF 100 ml 中 140~150℃ で約 10 時間加熱した。DMF をエバポレータで除き酢酸エチルを加え、析出した未反応の無水ラウリン酸をろ過により除きろ液を分液ロートに移し、2N の水酸化ナトリウム水溶液を加え十分振り、分液した。水相をさらに 2 回酢酸エチルで抽出し、酢酸エチル層を飽和の食塩水で洗ったのち、硫酸マグネシウムで乾燥し、得られた残液に濃塩酸 30 ml とエタノール 50 ml を加え約 4 時間



1-ベンジル-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (2) 1.6 g (7.1 mmol) を液体アンモニア中約 0.8 g の金属ナトリウムで還元し、目的とする 1H-2,6-ジメチルピラゾロ [1,5-b] [1,2,4] トリアゾール (3) 0.67 g (70%) を無色の結晶として得た。融点 274~275℃ (分解)

質量分析 136 (M⁺, 100%)

元素分析値 C (%) H (%) N (%)

理論値 52.93 5.92 41.15

測定値 52.85 6.02 41.01

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃:ピリジン-d₅ = 1:1)

δ (ppm) : 2.35(3H, s) 2.43(3H, s) 5.50


加熱回流後、エタノールを除去し、酢酸エチルで抽出した。通常の後処理を行い、シリカゲルカラムで精製し、1-ベンジル体を 0.8 g (14%) 得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 0.88(3H, brt, J=7) 1.30(20 H, brs) 2.40(3H, s) 2.60(2H, t, J=7.5) 5.03(2H, s) 5.25(1H, s) 7.10~7.45(5H)

この 1-ベンジル体を液体アンモニア中ナトリウムで還元してアルコール以外の有機溶媒に難溶な例示化合物 5 を約 90% の収率で得た。融点 154~155℃

(実施例 3) (例示化合物 6 の合成)



n-ヘプタン酸 7.2 g (55 mmol) をジメチルホ

ルアミド (DMF) 15ml に溶かし、その中に
トリ-n-プロピルアミン 7.9g (55mmol) を加
え、次に DMF 10ml に溶かしたトリメチルアセ
チルクロリド 8.1g (51mmol) を滴下して加え
た。10分間室温で攪拌後、N-アミノトリアゾリ
ウムヨード (II) 5g (15.8mmol) とトリ-n-
プロピルアミン 11.3g (79mmol) を加え徐々に
150℃ に加熱し、その温度で約 5 時間攪拌した。
DMF とアミンを減圧留去後 2N 水酸化ナトリウ
ム水溶液 100ml を加え、酢酸エチルにより 3回
抽出し、抽出液を水と飽和食塩水で洗い硫酸マグ
ネシウム上で乾燥した。ろ過後減圧濃縮し、残渣
をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、
(IV) ($R_1 = -CH_3$, $R_2 = -CH_2-C_6H_5$, $R_3 =$
 $-C_6H_{13}$)
を 2.9g (45%) 得た。

これを実施例 1 の (C) (D) で示した方法に
より脱アシル化及び脱ベンジル化すると 8 を
1.0g (68%) 得ることができた。融点 105~
110℃


ル体 0.2g (22%) が得られた。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 2.35(3H, s) 4.95(2H, s) 5.65
(1H, s) 7.05~7.50(8H) 7.80(2H, dd, J=9.0,
1.5)

1-ベンジル体 0.2g (0.69mmol) を液体アン
モニア中 0.05g のナトリウムで還元し、目的とす
る 7 を 0.12g (87%) 得た。融点 ~190℃ (分
解)

(実施例 5) (例示化合物 8, 9 の合成)




1.00g (32mmol) の (II) を 15ml の N-メチ
ルピロリドンに加え、室温で攪拌し、これに無水
メトキシカルボニルプロピオン酸 2.93g とトリブ
ロピルアミン 4.8ml とを順に加えて、130℃ の油

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆)

δ (ppm) : 0.85(3H, brt, J=7) 1.32
(8H, brs) 2.45(3H, s) 2.58(2H, t, J=7.5)
5.60(1H, s)

(実施例 4) (例示化合物 7 の合成)



(II) 1.0g (3.16mmol) を無水 DMF の 8
ml に溶かし、その溶液中に無水安息香酸 3.8g
(15.8mmol) とトリ-n-プロピルアミン 2.3g
(15.8mmol) を加え、130℃ で 24 時間加熱攪拌し
た。DMF とトリ-n-プロピルアミンを減圧留
去後エタノール 30ml、濃塩酸 10ml を加え 5 日
間加熱還流した。エタノールと濃塩酸を減圧留去
後、酢酸エチルで抽出し、乾燥、濃縮後、シリカ
ゲルクロマトグラフィーで精製すると 1-ベンジ

ル上で 3 時間加熱した。冷却後酢酸エチルで希釈
し、水で洗浄した (100ml x 2)。酢酸エチル層を
無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、これに
メタノール 30ml と濃塩酸 20ml を加え、7 時間
加熱還流した。冷却後エタノールを減圧濃縮して
除き、残渣を氷水 100ml に注ぎ、中和して pH
7 としたのち、酢酸エチルで抽出した (50ml x
3)。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウムで乾
燥したのち濃縮し、シリカゲルカラム (20g) で
精製して 8 0.16g (17%) を油状物として得
た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 2.42(3H, s) 2.60~3.15(4H,
m) 3.63(3H, s) 5.02(2H, s) 5.26(1H, s)
7.12~7.50(5H, m)

元素分析値 C (%) H (%) N (%)

理論値 64.41 6.08 18.78

実験値 64.22 6.30 18.55

この N-ベンジル体を上記と同様にナトリウム還
元して例示化合物 9 を約 80% の収率で得ることが

ニトリルで洗浄のち乾燥してほとんど純粋な11
7.8 g (88%) を得た。融点 199~203 °C

核磁気共鳴スペクトル

(CDCl₃ + DMSO-d₆)

δ (ppm) : 1.88(2H, br, quintet, J=7)
2.41 (3H, s) 2.3~2.8(4H) 5.42(1H, s) 6.58
(2H, d, J=8.5) 8.90(2H, d, J=8.5)

質量分析スペクトル

255 (M⁺, 20%) 138 (100), 119(90)
106(50)

赤外線吸収スペクトル (KBr)

3340, 1605, 1507, 1380, 1270 cm⁻¹

11 3.00 g (11.7mmol) をアセトニトリル 50
ml に加え、これに N, N-ジメチルアセトアミ
ド 25 ml を加えて攪拌下還流状態になるまで加熱
した。これに酸クロリド $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_2\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_4$
 $\text{SO}_2-\text{OCH}(\text{n-C}_{10}\text{H}_{21})\text{COCl}$
7.19 g (12.9mmol) のアセトニトリル溶液 (20
ml) を 20 分間で滴下し、さらに 20 分間還流し
た。さらに上記酸クロリド 0.72 g (0.13mmol) の

これを 60 気圧の水素雰囲気下、60°C で 3 時間攪拌
した。冷却後、触媒をろ過して除きろ液を濃縮し
た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリ
カゲル 90 g, 溶出液クロロホルム:メタノール=
1:0~30:1) に供し、2.7 g (92%) の 13 を固体
として得た。

質量分析 (FD) 687 (M⁺ + 2, 50%)

686 (M⁺ + 1, 100)

685 (M⁺, 30)

4.25 g (6.20mmol) の 13 と THF 50 ml とをジ
クロロメタン 100 ml に加え、室温で攪拌して溶
解した。これに 795 mg (5.95mmol) の N-クロ
ロコハク酸イミドを加え、15 分間室温で攪拌し
た。水で洗浄 (150 ml × 2) のち無水硫酸マ
グネシウム上で乾燥した。濃縮後、シリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー (シリカゲル 100 g, 溶
出液クロロホルム:メタノール=50:1~30:1) に
付し 14 4.04 g (90%) を固体として得た。

質量分析 (FD) 722, 721, 720 (9:7:9)

220(b.p)

アセトニトリル溶液 (10 ml) を 10 分間で滴下し
たのち、30 分間還流を続けた。冷却後、水 500
ml に注ぎ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層
を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、シリ
カゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル
300 g, 溶出液クロロホルム:メタノール=60
:1) に供し、7.25 g (80%) の 12 (固体) を得
た。

元素分析値 C (%) H (%) N (%) S (%)

理論値 69.65 6.88 9.02 4.13

測定値 68.99 6.90 8.90 4.07

質量分析 (FD) 778 (M⁺, b.p)



核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 0.86(3H, brt, J=7) 1.0~2.2
(20H, m) 2.38(3H, s) 2.5~2.8(4H, m) 4.68
(1H, brt, J=8) 5.05(2H, z) 5.45(1H, s) 6.9
~7.4(13H, m) 7.7~7.9(4H, m) 8.17(1H, s)
11.8(1H, br)

3.3 g (4.3 mmol) のベンジル体 12 を THF 60
ml に溶かし、10% Pd/C 0.66 g を加えた。

(実施例 7) (例示化合物 15, 16 の合成)

11



11, 1.79 g (7.00mmol) と N, N-ジメチルア
ミド 15 ml をアセトニトリル 30 ml に加え、還流
状態になるまで加熱攪拌した。これに酸クロリド
($\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_2\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{OCH}(\text{n-C}_{10}\text{H}_{21})\text{COCl}$)

2.83 g (7.70mmol) のアセトニトリル溶液 (10 ml) を15分間かけて滴下し、さらに30分間還流を続けた。冷却後、水 300ml に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 100 g, 溶出液 クロロホルム: メタノール 70:1) で分取し、15 を 3.12 g (76%) 固体として得た。

元素分析値	C (%)	H (%)	N (%)
理論値	73.81	8.77	11.95
測定値	73.84	8.95	11.93

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 0.50~1.00 (7H, m) 1.00~2.16 (26H, m) 2.44 (3H, s) 2.46 ~ 2.80 (4H, m) 4.86 (1H, t, J=6.0) 5.44 (1H, s) 6.90 ~ 7.34 (6H, m) 7.64 (1H, d, J=9.0) 7.87 (1H, br, s)

3.10 g (5.29mmol) の15と THF 50ml とをジクロロメタン 100ml に加え、室温で攪拌して溶解した。これに N-クロロコハク酸イミド 706mg



(5.29mmol) を加え、さらに10分間攪拌した。水洗 (150ml × 2) ののち、無水硫酸マグネシウム上で乾燥した。濃縮後アセトニトリルを加えて結晶化し、一度加熱還流した。冷却後、ろ取し、アセトニトリルで洗浄したのち乾燥し、16 を 2.4 g (73%) 固体として得た。

元素分析値	C (%)	H (%)	N (%)	Cl (%)
理論値	69.71	8.12	11.28	5.72
測定値	69.38	8.21	11.25	5.78

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃)

δ (ppm) : 0.48~1.00 (7H, m) 1.06~2.18 (26H, m) 2.45 (3H, s) 2.48 ~ 2.82 (4H, m) 4.67 (1H, t, J=6.0) 6.65 (1H, d, J=8.5) 6.91 ~ 7.34 (6H, m) 7.87 (1H, s)

(実施例 8) (例示化合物 21, 22, 17 の合成)



2.93 g (5.00mmol) の15を25ml の酢酸に加え室温で攪拌した。これに亜硝酸イソアミル 586mg (5.00mmol) を滴下し、さらに1時間攪拌した。これを、水 300ml にゆっくり加え、析出した沈殿をろ取し、水洗した。減圧下で乾燥し、7-ニトロソ体 21 2.95 g (96%) を固体として得た。
融点 約 95℃

2.85 g (4.63mmol) の7-ニトロソ体 21 をエタノール 50ml に溶解し、窒素雰囲気下で還流状態まで加熱した。これに、塩化第...スズ 4.38 g

(23.1mmol) の濃塩酸溶液 (10ml) を10分間かけて滴下した。さらに30分間還流を続けたのち、冷却した。これを水 150ml に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち濃縮乾固した。こうして7-アミノ体 22 とスズとの錯体を得た。

遊離の22は塩基で処理することにより得ることができるが、空気酸化されやすい。ここでは、錯体のまま次の反応に使用した。

この7-アミノ体 22 をピリジン 25ml に溶解し、窒素気流下に氷冷しながら攪拌した。これに酸クロリド [H(CF₂)₈COCl] 2.15 g (4.63mmol) を滴下し、さらに1時間攪拌した。これを水 250ml に注ぎ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を2N塩酸で洗浄のち水で洗浄した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち、濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 150 g, 溶出液 クロロホルム: メタノール = 100:1) で分取して、溶出液を濃縮乾固し、17 3.43 g (72%) を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDC 1₃)

δ (ppm) : 0.52~1.01(7H, m) 1.02~2.15
(26H, m) 2.42(3H, s) 2.48~2.78(4H, m)
4.60(1H, t, J=8.0) 6.30(1H, tt, J=51.0,
5.0) 7.45(1H, d, J=9.5) 8.85~7.36(6H, m)
8.90(1H, brs) 10.0(1H, brs) 10.3(1H, brs)

昭和59年10月20日

特許庁長官 志 賀 学 殿

特許出願人 富士写真フイルム株式会社

代理人 弁理士 飯 田 敏



1. 事件の表示

昭和59年特許願第45601号

2. 発明の名称

ピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4]

トリアゾール誘導体の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 神奈川県南足柄市中沼210番地

名称 (520) 富士写真フイルム株式会社

代表者 大 西 寛

4. 代理人

住所 東京都港区新橋2丁目14番6号

長久保ビル2階

電話 東京03 (591) 7387

氏名 (7643) 弁理士 飯 田 敏

5. 補正命令の日付 自発

6. 補正により増加する発明の数, 0




7. 補正の対象 明細書の「特許請求の範囲の欄」及び「発明の詳細な説明の欄」

8. 補正の内容

(1) 明細書の「特許請求の範囲」の項の記載を別紙の通り補正する。

(2) 明細書の「発明の詳細な説明」の欄の記載を下記の通り補正する。

1) 第12ページ14行目の「CH₃SO₄[⊖]」

2) 第13ページ1行目の「トリアゾーメル」

を「トリアゾール」と補正する。

以 上


特許請求の範囲

(1) 一般式




(式中、R₁ は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、R₂ はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、Xは酸根を示す。)

で表わされるN-アミノトリアゾリウム塩と一般式



(式中R₃は水素原子、アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)


で表わされる酸無水物とを縮合させて、一般式



(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味をもつ。)

で表わされる 7-アシル化ピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾールを得ることを特徴とするピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法。


(2) 一般式



(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、


(式中、 R_1 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、X は酸根を示す。)

で表わされる N-アミノトリアゾリウム塩と一般式



(式中 R_3 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)


で表わされる酸無水物とを環化縮合させて、一般式



(式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は前記と同じ意味を

R_2 はアルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示す。)

で表わされるトリアゾール化合物を N-アミノ化して前記一般式




(式中、 R_1 及び R_2 は前記と同じ意味をもつ。

X は酸根を示す。)


で表される N-アミノトリアゾリウム塩を得る特許請求の範囲第 1 項記載のピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法。

(3) 一般式



もつ。)

で表わされる 7-アシル化ピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾールを得、これを脱アシル化後、還元して離脱基 Y を導入して、一般式



(式中、 R_1 及び R_3 は前記と同じ意味をもち、

Y は水素原子またはカップリング離脱基を表わす。)

で表わされるピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール化合物を得ることを特徴とするピラゾロ [1, 5-b] [1, 2, 4] トリアゾール誘導体の製造方法。